

EWEN HD BOBOLINK V 460 RED GREASE EP 1, 2

产品简介

DAOCHI EWEN HD BOBOLINK V 460 RED GREASE EP 1,2 是一种多功能锂基复合重型润滑脂，专为公路和越野设备而设计，尤其适用于采矿、建筑、农业和运输行业中的机械。它采用高性能基础油和先进的极压添加剂包配制而成，可提供卓越的防锈和抗氧化保护。它呈红色，质地细腻。它为球窝接头、传动轴、在恶劣工作条件下运行的轴承以及多尘地区的中低速轴承等部件提供出色的结构和氧化稳定性、冲击载荷和高抗水冲刷性。由于其高粘度成分具有出色的粘合质量，可在工作部件上提供坚固的润滑膜，因此在进水条件以及多尘/恶劣环境中也能高效运行。该润滑脂可长时间保持原位，并能够延长换油间隔。它可用于任何推荐使用锂基复合润滑脂的地方，例如悬架系统、车轮轴承、万向节、球窝接头和减摩轴承、纸浆和造纸厂行业，例如造纸机湿端、毛毡辊轴承、联轴器和压榨部。

三样东西一去不复返——时间、言语、机会。因此：不要浪费时间，选择适合的言语，不要错过从 **DAOCHI** 产品中受益的机会。当目标明显无法实现时，不要改变目标 - 改变您的行动计划。专为中国汽车品牌设计。

应用

DAOCHI EWEN HD BOBOLINK V 460 RED GREASE EP 1,2 专为润滑球窝接头、传动轴、悬挂系统、车轮轴承、万向节、减摩轴承、纸浆和造纸厂行业而设计，例如造纸机湿端、毛毡辊轴承、联轴器和压榨部，其中重型公路和越野设备需要带有极压添加剂的锂复合润滑脂，特别适用于采矿、建筑、农业和运输行业中具有冲击载荷和冲蚀特性的机械。

质保

DAOCHI EWEN HD BOBOLINK V 460 RED GREASE EP 1,2 满足或超出设备制造商对需要 **NLGI GC-LB** 润滑脂的

理化指标

指标	标准	单位	数值	
颜色	视觉		红色	红色
质地	视觉		光滑且粘稠	光滑且粘稠
NLGI Grade	ASTM D 217		1	2

重载部件的保修要求。**DAOCHI®** 确保完全符合产品标签上指定的技术要求。

优势

- **覆盖范围广。**一种产品适用于公路和非公路设备，尤其适用于采矿、建筑、农业和运输行业的机械，用于润滑球窝接头、传动轴、悬挂系统、车轮轴承、万向节、减摩轴承、纸浆和造纸厂行业，例如造纸机湿端、毛毡辊轴承、联轴器和压榨部。
- **操作条件。**由于其高粘度成分具有出色的粘合质量，可在进水条件下以及多尘/恶劣环境中有效运行，从而在工作部件上形成具有冲洗性能的坚固润滑膜。
- **延长换油期。**与锂皂相比，高性能基础油和先进的锂复合物极压添加剂可以延长换油期。
- **温度范围广。**该产品在 **-26°C 至 +177°C** 的宽温度范围内保持其性能。
- **DAOCHI 质保计划 - 遵循 OEM** 要求进行产品选用、拆解、安装程序、里程。如果我们的产品发生故障，我们将退款并支付服务和人工费用。



• **通过边界润滑技术采用先进的添加剂或 EP 化合物**，可避免表面磨损和摩擦，提供出色的冷却和清洁效果，是极端条件下的理想选择。相比之下，流体动力润滑利用相对运动产生压力楔，从而减少摩擦。

符合以下规格和要求：

- **NLGI GC-LB**

在使用本产品之前，请确保其符合 **OEM** 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

EWEN HD BOBOLINK V 460 RED GREASE EP 1, 2

工作渗透	ASTM D 217		310-340	265-295
25℃ 下 100 000 撞击渗透, 0.1 mm, 范围内	ASTM D 217		30 max	30 max
滴点, °C	ASTM D 2265	°C	250	250
40℃时粘度	ASTM D 445	cSt	451	451
100 °C 时粘度	ASTM D 445	cSt	28.4	28.4
增稠剂类型			锂络合物	锂络合物
四球焊接负荷试验	ASTM D 2596	kg	500	500
40 kgf 下 4 球磨损, 磨损痕迹直径, mm	ASTM D 2266	kg	0.50	0.50
Timken OK 负载	ASTM D 2509	lbs	80	80
80 °C 时水冲刷, % wt.	ASTM D 1264	% wt.	5.0	2.0
喷水量, % wt.	ASTM D 4049	% wt.	30 max	10 max
车轮轴承泄漏	ASTM D 1263	gm, max.	6.0	3.0
防锈测试	ASTM D-1743		通过	通过

操作处置与储存

储存润滑油脂的指定地点应阴凉、干燥、通风良好；应远离电气设备和阳光直射。此外，应避免将润滑油脂存放在可能造成环境污染的化学品或物质附近。当将润滑油桶存放在室外时，应将其放在有盖/屏蔽的架子或室外储藏柜上，以防止水或污染物进入。润滑油桶应侧放，盖子应水平放置（大约在 3 小时或 9 小时的位置）。储存大多数润滑油的温度范围为 -20°C 至 45°C。桶应盖上塑料盖，以防止灰尘和水渗透。还应采用其他类似方法防止水或灰尘进入。

光：光照会改变润滑油的颜色和外观。尽管润滑油中含有添加剂，但剧烈的温度波动也会影响其粘度。

水：一些润滑油添加剂会与水发生反应，形成不溶性物质。水还会促进油脂/水界面微生物的生长。润滑剂应存放在干燥的地方，最好是室内。

颗粒污染：不要将油桶存放在颗粒含量高的区域。这在存放部分使用过的油桶时尤其重要。



EWEN HD BOBOLINK V 460 RED GREASE EP 1, 2

大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。润滑剂桶在使用前应保持封闭。

润滑剂和油脂。油脂是粘度较高的半固体材料，含有增稠剂以固定油脂，从而实现长期、恶劣条件下的润滑。液体润滑剂通常不含有像油脂那样的增稠材料，因此它们是一种粘度较低、易流动的液体。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 [SDS] 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。 SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

如果产品使用违反这些说明和警告，或使用领域不符，道驰实业有限公司不承担任何责任。 在其他领域使用之前，请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。

要为您的车辆找到合适的 DAOCHI 产品，请访问 www.daochiglobal.cn，使用我们的产品选择器工具找到合适的机油。